

Republic of Iraq

Ministry of Higher Education and Scientific
Research

University of Technology

Department of Laser and Optoelectronics

Engineering

Laser Engineering Branch



تصميم وتنفيذ مستشعر غازي على أساس مركب نانوي متعدد الطبقات باستخدام تقنية الترسيب بالليزر النبضي

اطروحة

مقدمة الى قسم هندسة الليزر والالكترونيات البصرية في الجامعة التكنولوجية

كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في علوم هندسة الليزر

من قبل

عبير رمزي عباس

بإشراف

أ.د. مكرم عبد المطلب فخري

أ.م.د. علي عبد الخالق عبد الهادي

الخلاصة

لقد تم تصنيع أجهزة الاستشعار لمراقبة وقياس الغازات بشكل فعال. ومع ذلك، تواجه هذه التقنية تحديات مثل تأخر وقت الاستجابة، استجابة المستشعر، ودقة القياس. ومن أجل التغلب على هذه التحديات، يتم تطوير الأجهزة لتحسين أداء المستشعر، وضمان الحصول على نتائج دقيقة، وتحقيق أفضل وقت استجابة ممكن.

في هذا البحث تم استخدام طريقة الترسيب بالليزر النبضي لترسيب أغشية الالمنيوم كاليوم نترأيد (AlGaN) على ركائز السليكون المسامية (PSi) تحت ظروف نمو مختلفة حيث استخدمت أطوال موجات الليزر (355 , 1064,532 نانو متر) وتراكيز المواد مختلفة (25, 50, 75%) من الالمنيوم أوكسايد (Al_2O_3) والكالسيوم نترأيد (GaN)، طاقات ليزر مختلفة (600 - 1000 مللي جول) ودرجات حراره الركيزة من (-200- 400 درجة مئوية) .

تم استخدام التأثير الكهروكيميائي الضوئي (PECE) بمساعدة ليزر الداويد تحت معايير التأثير وكانت كثافته التيار (20 مللي أمبير / سم²)، وقت التأثير 10 دقائق. وتمت دراسة تأثير الطول الموجي وتركيب المادة من الالمنيوم أوكسايد والكالسيوم نترأيد، طاقة الليزر ودرجه حراره الركيزة على الطوبوغرافية والهيكلية والمورفولوجية والطيفية الضوئية والكهربائية لأغشية نترأيد الكاليوم .

وتمت دراسه الخصائص الهيكلية لأغشية المستشعرات أيضا بواسطة AFM, FESEM, XRD وكشف تحليل حيود الأشعة السينية ان الالمنيوم كاليوم نترأيد الموجود على السليكون المسامي كان متعدد البلورات و سداسي الشكل في الحاله المثالية (532 نانومتر , % 50 من تركيز المواد , 900 مللي جول, 300 درجة مئوية) مع كثافة ذروة عالية وحجم بلوري صغير عند الزاوية 34.5, 34.6 و 63.1 درجة مئوية وتتعلق بالمستويات (002), (002), (103) على التوالي. وكشفت صور FESEM عن انخفاض في متوسط حجم الجسيمات وظهرت الجسيمات النانوية كروية وتشبه زهرة القرنابيط .

واظهرت نتائج AFM ان متوسطة الخشونة ارتفع إلى 20.63 نانومتر ل GaN و 9 نانومتر ل Al_2O_3 عند 532 نانومتر. كما ارتفع إلى 21.5 نانومتر عند % 50 من تركيز AIGaN ، و 85.3 نانومتر عند 900 مللي جول ، و 20.8 نانومتر عند 300 درجة مئوية. بالإضافة إلى ذلك .وقد لوحظ ان RMS قد قل نتيجة التوزيع الموحد للبلورات عالية الجودة في الظروف المثلى. تظهر قياسات التلاؤ الضوئي (PL) ذروة انبعاث تعزى إلى أفلام AIGaN في النطاق فوق البنفسجي .فحص مطياف الأشعة فوق البنفسجية النفاذية البصرية والامتصاص وفجوة الطاقة.

تمت دراسة خصائص مستشعر ثاني اوكسيد النتروجين (NO_2) ومنها التغير في المقاومة الكهربائية بعد تفاعل المستشعر مع الغاز عند درجة حرارة تشغيل مختلفة (25-200 درجة مئوية) و تراكيز الغاز (20-100) جزء من المليون ، و بالنسبة للحساسية فقد وجد أعلى حساسية 96.7% تكون عند ارتفاع درجة

الحرارة الى 200 درجة مئوية وتركيز الغاز 100 جزء من المليون عند 3.9 ثانية و5 ثوان من وقت الاستجابة والاسترداد , على التوالي .